

Ankerstanzdraht CuZn37 (Ms63)

Werkstoff aus einer CuZn - Legierung für Ankerstanzdrähte

Normung CEN/TS 13388 : CuZn37 CW508L

EN 12166 : CuZn37 CW508L ASTM : UNS C27000

Zusammensetzung (Gewichts %) Cu : 62,0 – 64,0

Zn : balance Others : max. 0,5

Physikalische Eigenschaften

Dichte (20°C) kg/dm³ : 8,4 Schmelzbereich ° C : 902 - 920 Elastizitätsmodul kN/mm² : 110 Wärmeleitfähigkeit W/m⋅ K : 121 : 20,2 x·10⁻⁶ Längenausdehnungskoeffizient (20°C-300°C) 1/ K $m/\Omega \cdot mm^2$ Elektrische Leitfähigkeit : 14,5 - 15,5 Spez. Elektr. Widerstand Ω ·mm²/m : 0,0645 - 0,0690

Oberfläche

Blank

Ausführung

Flachprofil, ungerillt / einseitig gerillt / beidseitig gerillt Rundprofil

Lieferart

Auf Spulen

Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln

Die Anforderungen des "Technical Guide on Metals and alloys used in food contact materials, CoE (2013)" sind erfüllt.

Migrations-Tests wurden nach folgenden Standards durchgeführt:

- DIN EN 13130-1: Leitfaden zur Prüfung von Materialien und Artikeln in Kontakt mit Lebensmitteln
- DIN EN ISO 17294-2, DIN EN ISO 11885 (E22) + DIN EN ISO 17852 (E 35): Methoden zur Bestimmung von chemischen Elementen

Die Tests haben ergeben, dass keine Migration der folgenden chemischen Elemente oberhalb der jeweiligen Nachweisgrenze messbar ist:

 Aluminium, Antimon, Arsen, Barium, Blei, Cadmium, Chrom, Cobalt, Eisen, Kupfer, Lithium, Mangan, Molybdän, Nickel, Quecksilber, Silber, Thallium, Titan, Vanadium, Zinn, Zink.

www.bedra.com

Version: 06/2017. Copyright Berkenhoff GmbH. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.